

CAFELENE VERDE Calibre 6

DATOS GENERALES	RESULTADO
Referencia	CAFELENE-VDE-6
Descripción del producto	Cafelene Verde Calibre 6
Calibre	6.0 mm ± 10 %
Rendimiento	6.8 m ² /kg
Garantía	24 meses por degradación prematura
Resistencia química máxima	Azúfre (S): 3000 ppm Cloro (Cl): 150 ppm Hierro (Fe): 5 ppm

PROPIEDADES MECÁNICAS	SENTIDO	NORMA	UNIDAD	RESULTADO
Resistencia a cedencia	MD	ASTM D882	psi (kg/cm ²)	1400 (98)
	CD			1400 (98)
Resistencia a rotura	MD	ASTM D882	psi (kg/cm ²)	3400 (239)
	CD			3500 (246)
Elongación a rotura	MD	ASTM D882	%	800
	CD			1100
Resistencia al rasgado ppt	MD	ASTM D2582	lb	16
	CD			18

PROPIEDADES ÓPTICAS	NORMA	UNIDAD	VARIACIÓN	RESULTADO
Transmisión de Luz	ASTM D1003	%	Mínimo	85
Difusión de Luz	ASTM D1003	%	8	60
Termicidad	UNE 53-328	%	N/A	N/A
Bloqueo UV 200 – 340 nm	ASTM D1003	-%	Mínimo	99

* Todos los datos corresponden a película sin exposición. La presente información corresponde a valores típicos y debe entenderse solo como una guía en el comportamiento y aplicabilidad de nuestros productos.