

CAFELENE VERDE Calibre 7

DATOS GENERALES	RESULTADO
Referencia	CAFELENE-VDE-7
Descripción del producto	Cafelene Verde Calibre 7
Calibre	7.0 mm ± 10 %
Rendimiento	5.84 m2/kg
Garantía	24 meses por degradación prematura
Resistencia química máxima	Azúfre (S): 3000 ppm Cloro (Cl): 150 ppm Hierro (Fe): 5 ppm

PROPIEDADES MECÁNICAS	SENTIDO	NORMA	UNIDAD	RESULTADO
Resistencia a cedencia	MD CD	ASTM D882	psi (kg/cm2)	1500 (105) 1480 (104)
Resistencia a rotura	MD CD	ASTM D882	psi (kg/cm2)	3280 (231) 3150 (222)
Elongación a rotura	MD CD	ASTM D882	%	920 1060
Resistencia al rasgado ppt	MD CD	ASTM D2582	lb	19 21

PROPIEDADES ÓPTICAS	NORMA	UNIDAD	VARIACIÓN	RESULTADO
Transmisión de Luz	ASTM D1003	%	Mínimo	85
Difusión de Luz	ASTM D1003	%	8	70
Bloqueo UV 200 – 340 nm	ASTM D1003	-%	Mínimo	99

* Todos los datos corresponden a película sin exposición. La presente información corresponde a valores típicos y debe entenderse solo como una guía en el comportamiento y aplicabilidad de nuestros productos.