

Información General		
Peso	500 ± 59 g/m²	
Ancho	1.40 m	
Laca	ACRYLIC	
Longitud del rollo	50 m	
Composición	PVC	
Calibre	0.80 ± 0.16 mm	
Base Textil		
Descripción	Crepe	
Peso	80 g/m² - ASTM D751	
Tipo	Poliester	
Other Attributes		
Anti Estático	ASTM D257	
Additional Tests		
Resistencia a la tensión - ASTM D751		
Kg/(Min.)	Urdimbre	31
	Trama	23
Elongación a ruptura - ASTM D751		
%(Ave.)	Urdimbre	67
	Trama	138
Resistencia a la rasgadura- Método Tongue - ASTM D751		
Kg/(Min.)	Urdimbre	2.4
	Trama	2.6
Resistencia a las puntadas - DIN 54301		
Kg/(Min.)	Urdimbre	3
	Trama	2.3
Resistencia a la costura - ASTM D751		
Kg/(Min.)	Urdimbre	20.2
	Trama	11.6
Adhesión - ASTM D751		
Kg/pulg(Min.)	Urdimbre	1.5
	Trama	1.5
Resistencia a la abrasión II - ASTM D4157		
WYZENBEEK	50,000 Ciclos	4.0
Solidez al roce I (CFFA - 7)		
-----	Húmedo	4
	Seco	4
Solidez al roce II (AATCC 8)		
Min. - Max.	Húmedo	5 - 4/5
	Seco	5 - 4/5
Blocking		
CFFA-4	No.1 - No Blocking ; No Adhesion	

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.