

FICHA TÉCNICA

I. REFERENCIA

Piso Cipres Plus

II. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Piso Heterogéneo PVC

III. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tráfico	EN ISO 10874	23 - 34 – 43
Calibre	EN ISO 24346	2,15 mm
Capa de Uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Tratamiento PUR		HyperGuard+
Tratamiento fúngico-bacteriostático		Sanitec
Dimensiones	EN ISO 24341	2,0 ml x 25 ml
Peso	EN ISO 23997	2.515 gr / m1

IV. CARACTERÍSTICAS

Inflamabilidad	EN 13501	Bfl-S1 (1)
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS
Restricción antideslizante	DIN 51130	R10
Punzonado residual	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Resistencia a las patas de los muebles	EN ISO 16581	PASS ≤ 2 mm
Resistencia eléctrica	EN ISO 10965	1,4 x 109 Ohm
Propensión eléctrica estática	EN 1815	≤ 2kV (antiestático)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	norma ≤ 0,40%
Conductividad térmica	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
Aislamiento térmico	EN ISO 12664	
Grupo de abrasión	EN 660-2	Class T
Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	ΔLw 7 dB
Resistencia a la silla con ruedas	EN ISO 4918	PASA
Tipo de ruedas	EN 12529	Tipo W
Resistencia a la luz	ISO 105B02	> 6
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Muy bueno
Garantía		5 años

