

LEÓN TAPICERÍA



DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto de bajo costo basado en polímeros SIS y resinas de excelente calidad. Presenta un alto tack y rápida fuerza inicial.



USOS

Producto formulado para su uso en la fabricación de tapicería en general. Para pegue inmediato de espuma a espuma, espuma a madera, entre otros.

Adecuado para adherir poliestireno expandido (Icopor®) sin degradarlo y permitir la unión entre sí o con otros materiales como cartón, espuma de poliuretano, metal, plásticos, etc.



VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Alto tack
- Rápido secado
- No degrada el poliestireno expandido (Icopor®)
- Pegue duradero en el dominado



ESPECIFICACIONES

Viscosidad Brookfield RV (25°C, Aguja 1, 30 RPM)	(350 ± 150) cP.
Contenidos de sólidos	(45 ± 2) %.
Densidad (25°C)	(2.9 – 3.1) kg/galón.
Apariencia	Líquido fluido
Color	Ámbar



MODO DE EMPLEO

1. Asegurarse de que las superficies a unir estén libres de polvo, grasa, humedad, desmoldantes u otros agentes antiadherentes que puedan evitar el adecuado funcionamiento del adhesivo.

Aplicación en Spray:

2. Garantizar el adecuado funcionamiento del equipo neumático.
3. La presión de atomización debe ser máximo de 80 psi (lbf/pulg²) en la entrada de la pistola.
4. Purgar la línea de aire para evitar que el agua y el aceite del compresor se mezclen con el adhesivo.
5. Verificar que la boquilla de aplicación este completamente limpia.
6. Agitar bien el producto antes de usar y cargarlo en el depósito de producto del equipo neumático (marmita o baso de la pistola).
7. Graduar boquilla para conseguir la cantidad necesaria de adhesivo y aire conveniente para una correcta atomización (evita formación de hilos y optimiza el rendimiento).
8. Asegurarse de que el abanico de aplicación sea de regular tamaño, para la obtención de una capa uniforme de adhesivo.
9. Mantener la distancia entre la boquilla y la superficie a unos 20 cm aproximadamente.
10. Aplicar una capa uniforme de LEÓN TAPICERÍA a las superficies a unir y dejar secar el adhesivo entre 1 - 5 minutos, o hasta cuando aparentemente esté seco, dependiendo de la temperatura ambiente.
11. Efectuar el pegue, ejerciendo una presión uniforme mediante el uso de prensas, rodillos o compresión mecánica uniforme y constante.
12. La máxima fuerza de unión se alcanza 72 horas después de realizado en pegue.



PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Agitar el producto antes de usar.
- Producto INFLAMABLE. Mantener alejado de fuentes de calor y chispa.
- El aire húmedo y la contaminación por aceites provenientes de los compresores deteriorados impiden el normal funcionamiento del adhesivo.
- No adicionar otros materiales al producto.
- No aplicar sobre superficies polvorientas pues esto no permite una adecuada adherencia.
- Aplicar una cantidad adecuada de material que permita una buena adherencia entre los sustratos.
- En sustratos muy porosos puede ser necesario aplicar una segunda mano del adhesivo.

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Usar en lugares ventilados o con extractores de gases.
- Hacer verificaciones de compatibilidad entre el producto y la superficie.
- Almacenar sobre estibas en un espacio fresco, seco y ventilado protegido de la intemperie.
- Almacenar lejos del calor y frío extremo (+5°C a +35°C).
- El producto restante debe ser sellado, guardado en un espacio fresco y se debe consumir en el menor tiempo posible.

- Las herramientas utilizadas se pueden limpiar con Adelgazador DT 80, inmediatamente después de aplicado el producto.
- Para mayor información consulte la etiqueta del producto y la hoja de datos de Seguridad (MSDS). Puede solicitar una MSDS {Servicio al Cliente: 01 8000 41 68 77}.
- Solicite asistencia técnica.



GARANTÍA

8 meses a partir de la fecha de fabricación bajo las recomendaciones de almacenamiento establecidas.