

GENERAL

Peso	560 ± 59 g/m²
Ancho	Mín. 1.4 m
Laca	PERMABLOK® ADVANCED VINYL PROTECTION PLUS+
Longitud del rollo	45 m
Composición	PVC
Calibre	1.4 ± 0.16 mm

BASE TEXTIL

Descripción	Poly Terry
Peso	160 g/m² - ASTM D751
Tipo	Poliester

PERFIL SOSTENIBLE

CERTIFICACIONES DE MANUFACTURAS SOSTENIBLES

CUMPLIMIENTOS

PRUEBAS ADICIONALES

Resistencia a la tensión - ASTM D751			Elongación a ruptura - ASTM D751		
Kgf(Min.)	Urdimbre	45	% (Ave.)	Urdimbre	64
	Trama	38		Trama	125
Resistencia a la rasgadura- Método Tongue - ASTM D751			Resistencia a las puntadas - DIN 54301		
Kgf(Min.)	Urdimbre	5	Kgf(Min.)	Urdimbre	5
	Trama	6		Trama	5
Adhesión - ASTM D751			Resistencia a la abrasión II - ASTM D4157		
Kgf(Min.)	Urdimbre	1.5	WYZENBEEK	50.0000 ciclos	4.0
	Trama	1.5	Solidez al roce II (AATCC 8)		
Solidez al roce I (CFFA - 7)			-----	Húmedo	5 - 4/5
-----	Húmedo	4		Seco	5 - 4/5
	Seco	4	Resistencia a bajas temperaturas		
Solidez a la luz			CFFA-6a		
Xenotest	AATCC TM 16-3 / NTC 1479 / CFFA-2 a1 - Blue Wool	Pendiente	- 23°C		
Blocking					
CFFA-4		No.1 - No Blocking ; No Adhesion			

PRUEBAS DE RETARDANCIA AL FUEGO

FMVSS 302	Pasa	IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2	Pasa
NFPA 260 - Cover Fabric - Class I	Pasa	UFAC Fabric - Class I	Pasa
CAL TB 117-2013	Pasa		

Este término, y los datos correspondientes, hacen referencia al rendimiento normal observado en los ensayos específicos indicados y no son representativos del comportamiento de este o cualquier otro material en condiciones reales de fuego.

OTROS ATRIBUTOS

Anti Estático	ASTM D257	Mildew Resistant	Sin Crecimiento
Método de resistencia a los hongos	ASTM G21	pet friendly	Si
Resistencia a las bacterias	AATCC 147		

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.

Para una mejor experiencia, te recomendamos abrir el archivo directamente en un visor PDF, y no en el navegador.

Conscientes de nuestro impacto. Diseñado para el largo plazo. Nosotros somos **eco sense®**
BY SPRADLING

Fecha: Marzo 14, 2024