

Piso Arka

ESPECIFICACIÓN COMERCIAL

GENERAL

Peso	2500 ± 105 g/m ²
Ancho	1.45 m
Longitud del rollo	15 m
Composición	PVC
Calibre	2.3 ± 0.39 mm

BASE TEXTIL

Descripción	Glass Fiber
Peso	g/m ² - EN 430

PERFIL SOSTENIBLE

CERTIFICACIONES DE MANUFACTURAS SOSTENIBLES



CUMPLIMIENTOS

PRUEBAS ADICIONALES

Resistencia a la abrasión I - EN 660-2		
TABER		≤ 300 mg
Estabilidad dimensional - Calor - EN 434		
% (Max.)	Urdimbre	0.4
	Trama	0.4
Prueba de calibre de capa - EN 429		
mm		0.80
Prueba de Conductividad Térmica - EN 12667		
(m2k)/W		0.04

Solidez a la luz		
Xenotest	ISO 105-B02 Blue Wool	≥ 6
Resistencia al deslizamiento del piso - EN 14041		
-----	Húmedo	Class / Clase DS
	Seco	Class / Clase DS
Prueba de clasificación de pisos		
EN 651	T - Commercial heavy / Light Industrial general	
Prueba de la silla de ruedas		
EN 425	Sin cambios	

PRUEBAS DE RETARDANCIA AL FUEGO

UNE-EN 13501-1	Cfl -s1	FMVSS 302	Pasa
CAL TB 117-2013	Pasa	UFAC Fabric - Class I	Pasa
NFPA 260 - Cover Fabric - Class I	Pasa	IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2	Pasa

Este término, y los datos correspondientes, hacen referencia al rendimiento normal observado en los ensayos específicos indicados y no son representativos del comportamiento de este o cualquier otro material en condiciones reales de fuego.

OTROS ATRIBUTOS

Resistencia a las bacterias	AATCC 147	Anti Estático	EN 1815
Resistencia a los hongos	Sin Crecimiento	Método de resistencia a los hongos	ASTM G21
Limpiabilidad	good	Atenuación acústica	11 dB
Método atenuación acústica	EN-ISO 717-2	Guardia verde VOC	["https://static.spradling.group/patterns/img/logos/greenguard.jpg", "https://static.spradling.group/patterns/img/logos/Greenguard_Gold.jpg", "https://static.spradling.group/patterns/img/logos/Indoor_air_quality.jpg"]

CERTIFICACIONES DE MANUFACTURA



Piso Arka

ESPECIFICACIÓN COMERCIAL

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.

Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor. Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.

Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.

Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.

Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos. Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.

Al respaldo de nuestros pisos encontrará diagramada una flecha que indica la dirección en la que deben ser instalados, en el proceso de instalación asegurarse que todas las uniones queden hacia la misma dirección.

None

Para una mejor experiencia, te recomendamos abrir el archivo directamente en un visor PDF, y no en el navegador.

Conscientes de nuestro impacto. Diseñado para el largo plazo. Nosotros somos  **ecoSense®**
BY SPRADLING

Fecha: Mayo 17, 2022