

GENERAL		BASE TEXTIL	
Peso	2200 ± 260 g/m ² 	Descripción	Glass Fiber
Ancho	1.45 m 	Peso	50 g/m ² - EN 430
Longitud del rollo	16 m	Tipo	Malla
Composición	PVC		
Calibre	2.00 ± 0.16 mm 		

PERFIL SOSTENIBLE

CERTIFICACIONES DE MANUFACTURAS SOSTENIBLES

CUMPLIMIENTOS



PRUEBAS ADICIONALES		
Resistencia a la abrasión I - EN 660-2		
TABER		≤ 300 mg

PRUEBAS DE RETARDANCIA AL FUEGO	
UNE-EN 13501-1	Pass / Pasa

Este término, y los datos correspondientes, hacen referencia al rendimiento normal observado en los ensayos específicos indicados y no son representativos del comportamiento de este o cualquier otro material en condiciones reales de fuego.

OTROS ATRIBUTOS			
Resistencia a las bacterias	AATCC 147	Anti Estático	ASTM D257
Resistencia a los hongos	Sin Crecimiento	Método de resistencia a los hongos	ASTM G21
Limpiabilidad	good	Método de limpieza	EN 423

CERTIFICACIONES DE MANUFACTURA



Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.

Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.

Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.

Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.

Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.

Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.

None

Para una mejor experiencia, te recomendamos abrir el archivo directamente en un visor PDF, y no en el navegador.

