

FICHA TÉCNICA

I. REFERENCIA

Piso Optimise 70

II. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Piso Heterogéneo PVC



III. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tráfico	EN ISO 10874	23 – 34 – 42
Calibre	EN ISO 24346	3,4 mm
Espesor Capa de Uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Tratamiento de Superficie	-	HyperGuard+
Peso Total /m2	EN ISO 23997	ca. 2.904g

IV. DIMENSIONES Y EMPAQUE

Ancho	EN ISO 24341	2 m
Largo	EN ISO 24341	ca. 25 m
Peso de Rollo	-	ca.149 kg

IV. PRUEBAS TÉCNICAS

Retardancia al Fuego	EN 13501	Bfi- SI
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	DS
Restricción de Deslizamiento	DIN 51130	R10
Indentación Residual	EN 24343-1	0,12 mm (norma ≤0,20 mm)
Resistencia a Base de Muebles	EN 16581	Muy buena
Curling	EN 23999	≤8 mm
Resistencia Eléctrica	EN 10965	10 Ohm
Propensión Eléctrica Estática	EN 1815	≤ 2kV (antiestático)
Estabilidad Dimensional	EN 23999	0,05% (normal ≤0,40%)
Aislamiento Térmico	EN 12664	0,031 (m2.k / W)
Grupo de Abrasión	ISO 10582	Tipo I
Aislamiento Acústico	ISO 717-2	ΔLw 19 dB
Resistencia Ruedas de Silla	ISO 4918	Muy buena
Resistencia a la luz	ISO 105B02	6 -7
Calefacción por Suelo Radiante	EN 12524	Adecuado
Resistencia a los Químicos	ISO 26987	Muy buena
Soldadura en Caliente	-	Disponible
Garantía	-	10 años

