

Piso Terra
Especificación Preliminar

ESPECIFICACIÓN COMERCIAL

GENERAL

Peso	2500 ± 260 g/m ² 
Ancho	1.45 m 
Longitud del rollo	15 m
Composición	PVC
Calibre	2.30 ± 0.39 mm 

BASE TEXTIL

Descripción	Glass Fiber
Peso	50 g/m ² - EN 430

PERFIL SOSTENIBLE

CERTIFICACIONES DE MANUFACTURAS SOSTENIBLES



CUMPLIMIENTOS

PRUEBAS ADICIONALES

Resistencia a la abrasión I - EN 660-2			Solidez a la luz		
TABER		≤ 300 mg	Xenotest	ISO 105-B02 Blue Wool	≥ 6
Estabilidad dimensional - Calor - EN 434			Resistencia al deslizamiento del piso - EN 14041		
% (Min - Max)	Urdimbre	-0.4 a 0.4	-----	Húmedo	Class / Clase DS
	Trama	-0.4 a 0.4		Seco	Class / Clase DS
Prueba de calibre de capa - EN 429			Prueba de clasificación de pisos		
mm		0.8	EN 651		T - Commercial heavy / Light Industrial general
Prueba de Conductividad Térmica - EN 12667			Prueba de la silla de ruedas		
(m2k)/W		0.04	EN 425		Sin cambios

PRUEBAS DE RETARDANCIA AL FUEGO

Este término, y los datos correspondientes, hacen referencia al rendimiento normal observado en los ensayos específicos indicados y no son representativos del comportamiento de este o cualquier otro material en condiciones reales de fuego.

OTROS ATRIBUTOS

Resistencia a las bacterias	AATCC 147	Anti Estático	EN 1815
Resistencia a los hongos	Sin Crecimiento	Método de resistencia a los hongos	ASTM G21
Limpiabilidad	good	Atenuación acústica	11 dB
Método atenuación acústica	EN-ISO 717-2		

CERTIFICACIONES DE MANUFACTURA



Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor. Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos. Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.

Piso Terra

Especificación Preliminar

ESPECIFICACIÓN COMERCIAL

Al respaldo de nuestros pisos encontrará diagramada una flecha que indica la dirección en la que deben ser instalados, en el proceso de instalación asegurarse que todas las uniones queden hacia la misma dirección.

None

Para una mejor experiencia, te recomendamos abrir el archivo directamente en un visor PDF, y no en el navegador.

Conscientes de nuestro impacto. Diseñado para el largo plazo. Nosotros somos  **ecoSense®**
BY SPRADLING

Fecha: Septiembre 10, 2021