

GENERAL	
Peso	680 ± 65 g/m²
Ancho	Mín. 1.4 m
Laca	PERMABLOK® ADVANCED VINYL PROTECTION
Longitud del rollo	30 m
Composición	PVC
Calibre	1.3 ± 0.16 mm

BASE TEXTIL	
Descripción	Poly Terry
Peso	160 g/m² - ASTM D751
Tipo	Poliester

PERFIL SOSTENIBLE

CERTIFICACIONES DE MANUFACTURAS SOSTENIBLES

CUMPLIMIENTOS

PRUEBAS ADICIONALES		
Resistencia a la tensión - ASTM D751		
Kgf(Min.)	Urdimbre	30
	Trama	21
Resistencia a la rasgadura- Método Tongue - ASTM D751		
Kgf(Min.)	Urdimbre	1.8
	Trama	3.6
Adhesión - ASTM D751		
Kgf/2.5cm(Min.)	Urdimbre	1.5
	Trama	2.0
Solidez al roce I (CFFA - 7)		
-----	Húmedo	4
	Seco	4
Solidez a la luz		
Xenotest	AATCC TM 16-3 / NTC 1479 / CFFA-2 a1 - Blue Wool	Cal≥7 1,000 Hours = Pasa
Blocking		
CFFA-4	No.1 - No Blocking ; No Adhesion	

Elongación a ruptura - ASTM D751		
%(Ave.)	Urdimbre	62
	Trama	139
Resistencia a las puntadas - DIN 54301		
Kgf(Min.)	Urdimbre	2.9
	Trama	1.9
Resistencia a la abrasión II - ASTM D4157		
WYZENBEEK	150.000 Ciclos	4.0
Solidez al roce II (AATCC 8)		
-----	Húmedo	5 - 4/5
	Seco	5 - 4/5
Resistencia a bajas temperaturas		
CFFA-6a	-23°C	

PRUEBAS DE RETARDANCIA AL FUEGO			
FMVSS 302	Pasa	IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2	Pasa
NFPA 260 - Cover Fabric - Class I	Pasa	UFAC Fabric - Class I	Pasa
CAL TB 117-2013	Pasa		

Este término, y los datos correspondientes, hacen referencia al rendimiento normal observado en los ensayos específicos indicados y no son representativos del comportamiento de este o cualquier otro material en condiciones reales de fuego.

OTROS ATRIBUTOS			
Anti Estático	ASTM D257	Mildew Resistant	Sin Crecimiento
Método de resistencia a los hongos	ASTM G21	Resistencia a las bacterias	AATCC 147

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.

Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.

Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.

Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.

Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.

Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.

Para una mejor experiencia, te recomendamos abrir el archivo directamente en un visor PDF, y no en el navegador.

Conscientes de nuestro impacto. Diseñado para el largo plazo. Nosotros somos **eco** BY SPRADLING

Fecha: Marzo 14, 2024