

Información General		
Peso	1110 ± 260 g/m²	
Ancho	1.40 m	
Longitud del rollo	20 m	
Composición	PVC	
Calibre	1.70 ± 0.16 mm	
Base Textil		
Descripción	Base Polyester	
Peso	60 g/m² - ASTM D751	
Tipo	Poliester	
Propiedades Ignifugas		
FMVSS 302		

This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Otros Atributos		
Anti Estático	ASTM D257	
Pruebas Adicionales		
Resistencia a la abrasión I - ASTM D3389		
TABER		≤ 200 mg
Solidez a la luz		
Xenotest	AATCC TM 16-3 / NTC 1479 / CFFA-2 a1 - Blue Wool	≥ 6
Estabilidad dimensional - Calor - EN 434		
%(Max.)	Urdimbre	0.4
	Trama	0.4
Resistencia al deslizamiento del piso - EN 14041		
-----	Húmedo	Class DS
	Seco	
Prueba de calibre de capa - EN 429		
mm	0.15	
Prueba de clasificación de pisos		
EN 651	T - Commercial heavy / Light Industrial general	
Prueba de Conductividad Térmica - EN 12667		
(m2k)/W	0.04	
Prueba de la silla de ruedas		
EN 425	Sin cambios	

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.