

Información General			
Peso	657 ± 65 g/m²		
Ancho	1.37 m		
Laca	ACRYLIC		
Longitud del rollo	30 m		
Composición	Vinilo		
Calibre	1.12 ± 0.16 mm		
Base Textil			
Descripción	Hi-Loft ^{2™}		
Peso	130 g/m² - ISO 2286-2		
Tipo	Poliester		
Propiedades Ignifugas			
EN 1021 PART 1 and 2		FMVSS 302	
IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2		NFPA 260 - Cover Fabric - Class I	
UFAC Fabric - Class I		CAL TB 117-2013	

This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Otros Atributos			
Anti Estático	ASTM D257	Bacterial Resistant	AATCC 147
Mildew Resistant	Sin Crecimiento	Método de resistencia a los hongos	ASTM G21
Pink Stain Resistant	ASTM E1428	Sulfide Stain Resistance	FISHER BODY TM 31-12
Pruebas Adicionales			
Resistencia a la tensión - ISO 1421 MI			
N(Min.)	Urdimbre	376	
	Trama	233	
Elongación a ruptura - ISO 1421 MI			
% (Ave.)	Urdimbre	59	
	Trama	152	
Resistencia a la rasgadura - ISO 4674-I MB			
N(Min.)	Urdimbre	25	
	Trama	25	
Resistencia a las puntadas - DIN 54301			
N(Min.)	Urdimbre	42	
	Trama	26	
Adhesión - ISO 241 I			
N/5cm(Min.)	Urdimbre	26	
	Trama	26	
Resistencia a la abrasión III - UNE - EN ISO 12947			
MARTINDALE		> 100,000 Cycles	
Solidez al roce I (CFFA - 7)			
-----	Húmedo	Excellent	
	Seco	Excellent	
Solidez al roce II (AATCC 8)			
Min. - Max.	Húmedo	5 - 4/5	
	Seco	5 - 4/5	
Solidez a la luz			
Xenotest	DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool	Cal27 1,000 Hours = Passes	
Quv	ASTM D-4329 / CFFA-2 c2	Cal24 650 Hours = Passes	
Resistencia a bajas temperaturas			
CFFA-6a	-23 °C		

DIRECTIVA 96/98/EC Modulo B y D



Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.

Para una mejor experiencia, te recomendamos abrir el archivo directamente en un visor PDF, y no en el navegador.