

Información General	
Peso	680 ± 65 g/m²
Ancho	1.37 m
Laca	
Longitud del rollo	30 m
Composición	Vinilo / Uretano
Calibre	1.10 ± 0.16 mm
Base Textil	
Descripción	Ultra Hi-Loft®
Peso	125 g/m² - ISO 2286-2
Tipo	Poliester
Propiedades Ignifugas	
FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (I) (ii)	Pass
NFPA 260 - Cover Fabric - Class I	Pass
IMO FTP 2010 Code MSC.307(88)	Part 8, 3.1 & 3.2
EN 71-2	Pass
NFP 92503	M2
RI 18.02	Pass
UNI 9175 IM	Pass
ÖNORM A 3800 Teil I	Pass

FMVSS 302	Pass
UFAC Fabric - Class I	Pass
EN 1021 PART I and 2	Pass
DIN 4102	B2
ÖNORM B 3825	Pass
CAL TB 117-2013	Pass
UNE 23.727 90	M2

This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Otros Atributos			
Anti Estático	ASTM D257	Bacterial Resistant	AATCC 147
Mildew Resistant	Sin Crecimiento	Método de resistencia a los hongos	ASTM G21
Pink Stain Resistant	ASTM E1428	Sulfide Stain Resistance	FISHER BODY TM 31-12
No Heavy Metals	EN 71-3		
Pruebas Adicionales			
Resistencia a la tensión - ISO 1421 MI			
N(Min.)	Urdimbre	254	
	Trama	191	
Elongación a ruptura - ISO 1421 MI			
% (Ave.)	Urdimbre	88	
	Trama	154	
Resistencia a la rasgadura - ISO 4674- I MB			
N(Min.)	Urdimbre	19	
	Trama	16	
Resistencia a las puntadas - DIN 54301			
N(Min.)	Urdimbre	30	
	Trama	23	
Adhesión - ISO 241 I			
N/5cm (Min.)	Urdimbre	26	
	Trama	26	
Resistencia a la abrasión III - UNE - EN ISO 12947			
MARTINDALE		> 100,000 Cycles	
Solidez al roce I (CFFA - 7)			
-----	Húmedo		
	Seco		
Solidez al roce II (AATCC 8)			
Min. - Max.	Húmedo	5 - 4/5	
	Seco	5 - 4/5	
Solidez a la luz			
Xenotest	DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool	Cal≥7 1,000 Hours = Passes	
Weather o Meter	ISO 105-B04 - Colour fastness to artificial weathering	Rating/Cal ≥ 4 (Passes) - Grey Scale - 1,000 Hours	
Resistencia a bajas temperaturas			
CFFA-6a	-23 °C		

DIRECTIVA 96/98/EC Modulo B y D



Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.