

FICHA TÉCNICA

Docril

Soporte textil	Valor	Estándar
Composición	100% acrílico tintado masa	-
Construcción	30 hilos x 15 pasadas	-
Especificaciones técnicas	Valor	Estándar
Peso	295 g/m²	UNE-EN ISO 2286-2
Ancho	153 cm	-
Resistencia a la penetración de agua	35 cm H ₂ O	UNE 20811
Resistencia al mojado superficial (Spray Test)	100	UNE 24920
Repele al aceite	6	AATCC 118
Resistencia a la tracción de urdimbre	130 daN / 5 cm	UNE-EN ISO 13934
Resistencia a la tracción de trama	75 daN / 5 cm	UNE-EN ISO 13934
Alargamiento de rotura de urdimbre	30% máx.	UNE-EN ISO 13934
Alargamiento de rotura de trama	20% máx.	UNE-EN ISO 13934
Resistencia de desgarrar de urdimbre	5 daN	UNE-EN ISO 4674-1
Resistencia de desgarrar de trama	3 daN	UNE-EN ISO 4674-1
Solidez del color a la intemperie artificial	7 - 8	UNE-EN ISO 105-B04

Valores medios. Información no contractual. Tolerancia ±5%

Calidad



Garantía 10 años

Durante este tiempo, se cubre cualquier pérdida anómala de las propiedades físicas y el color del tejido Docril®, siempre que se hayan seguido las instrucciones de mantenimiento indicadas. (Ver apartado de garantía)



Factor de protección rayos ultravioleta (80+)


Los tejidos Docril® están certificados con el valor máximo de protección solar (80+) según la Normativa Europea UV Standard 801.



Docril® Safe & Clean

Barrera protectora que repele la suciedad, facilitando la limpieza y mantenimiento del toldo. Las manchas líquidas forman pequeñas gotas que deslizan con facilidad por la superficie sin penetrar en el tejido. Gracias a este acabado los tejidos Docril® son autolimpiables.

Características de confort



Confort térmico

Para determinar el confort térmico que ofrecen las lonas acrílicas se utiliza la clasificación que define la Norma EN14500.

Clase 1/2: poco efecto/efecto moderado | Clase 3: Eficiente | Clase 4: Muy eficiente



Confort visual

Para determinar el confort visual que ofrecen las lonas acrílicas se utiliza la clasificación que define la Norma EN14500.

Clase 1/2: poco efecto/efecto moderado | Clase 3: Eficiente | Clase 4: Muy eficiente

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

DOCRIL

Sugerimos que limpie su tejido Docril® con un cepillo de cerdas suaves y aclare con agua. Para manchas localizadas, limpie con detergente neutro mezclado con agua templada (máximo 38 °C / 100 °F) y aclare con agua. En toldos es muy importante dejar secar el tejido completamente antes de plegar el mismo. En caso de que el toldo deba plegarse con el tejido todavía húmedo, éste puede secarse con aire (en ningún caso caliente), aunque por sus características técnicas el tejido se seca rápidamente. Nuestros tejidos Docril® pueden plancharse en seco (a menos de 66 °C / 150 °F) con el programa sintético. No planchar con vapor. Citel ha desarrollado el acabado SAFE&CLEAN que es una combinación de varios de estos acabados, de modo que se obtiene que los tejidos Docril tengan la propiedad de ser auto-limpiantes, facilitando su mantenimiento y limpieza, gracias a la combinación de un Oil Test de 6 (consiguiendo que las manchas líquidas formen gotas) y un Spray Test de 100 (el agua corre fácilmente por la superficie del tejido). Las manchas pueden limpiarse fácilmente con un paño limpio o cepillo.