

FICHA TÉCNICA: PISO MIPOLAM AMBIENCE ULTRA

1. REFERENCIA

Piso Mipolam Ambience Ultra

2. DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Piso Heterogéneo PVC EN 649



3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

1. Espesor total	EN ISO 24346	2.00 mm
	ASTM F386-02	0.08 pulgadas
2. Peso	EN ISO 23997	2750 g/sq.m
3. Ancho de hoja	EN ISO 24341	200 cm
		6'6" pies-pulgada
4. Longitud de la hoja	EN ISO 24341	20 ml
	-	66' pies-pulgada
5. Cobertura / rollo	-	430.56 sq.ft
	-	40 sq.m

4. CLASIFICACIÓN

1. Norma / especificación de producto	-	EN ISO 10581
	ASTM F 1913-04	Cumple
2. Clasificación Europea	EN ISO 10874	34 - 43
	EN 13 501-I	Bfl-s I
3. Resistencia al fuego	ASTM E648-08	Clase I
	CAN/ULC S102.2	Probado de acuerdo
4. Propensión eléctrica estática	EN 1815	< 2 kV

5. RENDIMIENTO

1. Tipo de contenido del tapete	EN ISO 10581	Tipo I
2. Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.40 %
3. Sangría residual	EN ISO 24343-I	~0.02 mm
4. Prueba de silla con ruedas (tipo W)	ISO 4918	OK
5. Conductividad térmica	EN ISO 10456	0.25 W/(m.K)
6. Solidez del color	EN 20 105 - B02	≥ 6 grados
7. Tratamiento de superficie	-	Evercare™
8. Resistencia a productos químicos (I)	EN ISO 26987	OK
9. Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (2)	ISO 22196	> 99 % inhibe el crecimiento

6. MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

1. TVOC después de 28 días	ISO 16000-6	< 10µg/ m ³
2. Certificación	-	Floorscore®

