

Información General			
Peso		540 ± 59 None	
Ancho		1.40 m	
Laca			
Longitud del rollo		50 m	
Composición		PVC	
Calibre		1.00 ± 0.16 mm	
Base Textil			
Descripción		Jerry	
Peso		120 g/m² - ASTM D751	
Tipo		Poliester	
Propiedades Ignifugas			
FMVSS 302		IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2	
NFPA 260 - Cover Fabric - Class I		UFAC Fabric - Class I	
CAL TB 117-2013			

This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Otros Atributos			
Anti Estático		ASTM D-257	
Pruebas Adicionales			
Resistencia a la tensión - ASTM D751			
Kgf(Min.)	Urdimbre	34	
	Trama	39	
Elongación a ruptura - ASTM D751			
%(Ave.)	Urdimbre	66	
	Trama	65	
Resistencia a las puntadas - DIN 54301			
Kgf(Min.)	Urdimbre	4,6	
	Trama	6,5	
Adhesión - ASTM D751			
Kgf/pulg(Min.)	Urdimbre	0,8	
	Trama	1,5	
Resistencia a la abrasión II - ASTM D4157 / CFFA-1a			
WYZENBEEK	75,000 ciclos	4,0	
Solidez al roce I (CFFA - 7)			
-----	Húmedo	4	
	Seco	4	
Solidez al roce II (AATCC 8)			
Min. - Max.	Húmedo	5 - 4/5	
	Seco	5 - 4/5	

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.