

Información General			
Peso	615 ± 69 g/m²		
Ancho	1.40 m		
Laca			
Longitud del rollo	30 m		
Composición	PVC		
Calibre	1.70 ± 0.16 mm		
Base Textil			
Descripción	Terry Soft		
Peso	160 g/m² - ASTM D751		
Tipo	Poliester		
Propiedades Ignifugas			
FMVSS 302			NFPA 260 - Cover Fabric - Class I
UFAC Fabric - Class I			CAL TB 117-2013

This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Otros Atributos			
Anti Estático	ASTM D257		Bacterial Resistant AATCC 147
Mildew Resistant	Sin Crecimiento		Método de resistencia a los hongos ASTM G21
Pruebas Adicionales			
Resistencia a la tensión - ASTM D751 / CFFA-17			
Kg/(Min.)	Urdimbre		31
	Trama		15
Elongación a ruptura - ASTM D751 / CFFA-17			
%(Ave.)	Urdimbre		62
	Trama		143
Resistencia a la rasgadura- Método Tongue - ASTM D751			
Kg/(Min.)	Urdimbre		1.8
	Trama		3.6
Resistencia a las puntadas - DIN 54301			
Kg/(Min.)	Urdimbre		3.2
	Trama		2.1
Adhesión - ASTM D751			
Kg/(Min.)	Urdimbre		1.5
	Trama		1.5
Resistencia a la abrasión II - ASTM D4157 / CFFA-1a			
WYZENBEEK	100,000 ciclos		4.0
Solidez al roce I (CFFA - 7)			
-----	Húmedo		Excellent
	Seco		Excellent
Resistencia a la flexión - ASTM D2097 / CFFA-10			
cycles	Urdimbre		30,000 = Pasa
	Trama		30,000 = Pasa
Solidez a la luz			
Xenotest	AATCC TM 16-3 / NTC 1479 / CFFA-2 a I - Blue Wool		Cal27 1,000 Hours / Horas = Pasa
Blocking			
CFFA-4	No.1 - No Blocking / No Adhesion		

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.