

Información General		
Peso	620 ± 60 g/m²	
Ancho	1.40 m	
Laca	NAPA	
Longitud del rollo	40 m	
Composición	PVC	
Calibre	1.15 ± 0.16 mm	
Base Textil		
Descripción		
Peso	130 g/m² - ASTM D751	
Tipo	Poliester	
Propiedades Ignifugas		
FMVSS 302		IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2
NFPA 260 - Cover Fabric - Class I		UFAC Fabric - Class I
CAL TB 117-2013		

This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Otros Atributos			
Anti Estático	ASTM D-257	Bacterial Resistant	AATCC TM 147
Mildew Resistant	NO GROWTH (NG)	Método de resistencia a los hongos	ASTM G21
Pruebas Adicionales			
Resistencia a la tensión - ASTM D751			
Kg/(Min.)	Urdimbre	51	
	Trama	26	
Elongación a ruptura - ASTM D751			
%(Ave.)	Urdimbre	67	
	Trama	159	
Resistencia a las puntadas - DIN 54301			
Kg/(Min.)	Urdimbre	5	
	Trama	3,2	
Adhesión - ASTM D751			
Kg/pulg(Min.)	Urdimbre	1,5	
	Trama	1,5	
Resistencia a la abrasión II - ASTM D4157			
WYZENBEEK	75,000 Cycles / Ciclos	4.0	
Resistencia a la abrasión III - UNE - EN ISO 12947			
MARTINDALE	300,000 Cycles / Ciclos	Sin rotura	
Solidez al roce I (CFFA - 7)			
-----	Húmedo	4	
	Seco	4	
Solidez al roce II (AATCC 8)			
Min. - Max.	Húmedo	5 - 4/5	
	Seco	5 - 4/5	
Solidez a la luz			
Xenotest	AATCC TM 16-3 / NTC 1479 / CFFA-2 a1 - Blue Wool	Cal27 1,000 Hours = Passes	
Resistencia a bajas temperaturas			
CFFA-6a	-23 °C		

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.

Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.

Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.

Spradling group no assume ninguna responsabilidad por cualquier dato resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.

Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.

Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.