

Información General		
Peso	540 ± 59 g/m²	
Ancho	1.40 m	
Laca	Ultra Gloss	
Longitud del rollo	30 m	
Composición	PVC	
Calibre	1.50 ± 0.16 mm	
Base Textil		
Descripción	Terry Soft	
Peso	140 g/m² - ASTM D751	
Tipo	Poliester	
Propiedades Ignifugas		
FMVSS 302		IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2
NFPA 260 - Cover Fabric - Class I		UFAC Fabric - Class I
CAL TB 117-2013		

This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Otros Atributos			
Anti Estático	ASTM D257	Bacterial Resistant	AATCC 147
Mildew Resistant	Sin Crecimiento		Método de resistencia a los hongos
Pruebas Adicionales			
Resistencia a la tensión - ASTM D751			
Kgf(Min.)	Urdimbre	36	
	Trama	26	
Elongación a ruptura - ASTM D751			
%(Ave.)	Urdimbre	61	
	Trama	142	
Resistencia a la rasgadura- Método Tongue - ASTM D751 / CFFA-16b			
Kgf(Min.)	Urdimbre	1.8	
	Trama	4.8	
Resistencia a las puntadas - DIN 54301			
Kgf(Min.)	Urdimbre	3.6	
	Trama	2.3	
Adhesión - ASTM D751			
Kgf/pulg(Min.)	Urdimbre	1.5	
	Trama	2.0	
Resistencia a la abrasión II - ASTM D4157			
WYZENBEEK		75,000 Ciclos Sin cambios apreciables	

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier dato resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.