

Información General			
Peso		683 ± 65 g/m²	
Ancho		1.37 m	
Longitud del rollo		30 m	
Composición		PVC	
Calibre		1.15 ± 0.16 mm	
Base Textil			
Descripción		Hi-Loft ^{2™}	
Peso		130 g/m² - ASTM D751	
Tipo		Poliester	
Propiedades Ignífugas			
BOSTON FIRE CODE - BFD IX-1		FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii)	
FEDERAL ST.191A M 5903.1		FMVSS 302	
IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2		NFPA 260 - Cover Fabric - Class I	
NY/NJ PORT OF AUTHORITY		UFAC Fabric - Class I	
CAL TB 117-2013			

This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Otros Atributos			
Método de resistencia a los hongos	ASTM G21		Sulfide Stain Resistance
FISHER BODY TM 31-12			
Pruebas Adicionales			
Resistencia a la tensión - ASTM D-751			
Kg/(Min.)	Urdimbre	51	
	Trama	26	
Elongación a ruptura - ASTM D-751			
%(Ave.)	Urdimbre	67	
	Trama	159	
Resistencia a las puntadas - DIN 54301			
Kg/(Min.)	Urdimbre	5	
	Trama	3,2	
Adhesión - ASTM D-751			
Kg/pulg(Min.)	Urdimbre	1,5	
	Trama	1,5	
Resistencia a la abrasión II - ASTM D-4157			
WYZENBEEK		100,000 cycles No appreciable wear	
Solidez al roce I (CFFA - 7)			
-----	Húmedo	Excellent	
	Seco	Excellent	
Solidez al roce II (AATCC 8)			
Min. - Max.	Húmedo	5 - 4/5	
	Seco	5 - 4/5	
Solidez a la luz			
Xenotest	AATCC TM 16-3 / NTC 1479 / CFFA-2 a1 - Blue Wool		Cal27 1,000 Hours = Passes
Resistencia a bajas temperaturas			
CFFA-6a	-23 °C		

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no assume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.