

| Información General               |  |                                                  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------|
| Peso                              |  | 500 ± 59 g/m²                                    |
| Ancho                             |  | 1.40 m                                           |
| Longitud del rollo                |  | 50 m                                             |
| Composición                       |  | PVC                                              |
| Calibre                           |  | 0.80 ± 0.16 mm                                   |
| Base Textil                       |  |                                                  |
| Descripción                       |  | Crepe                                            |
| Peso                              |  | 80 g/m² - ASTM D751                              |
| Tipo                              |  | Poliester                                        |
| Propiedades Ignifugas             |  |                                                  |
| FMVSS 302                         |  | IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2 |
| NFPA 260 - Cover Fabric - Class I |  | UFAC Fabric - Class I                            |
| CAL TB 117-2013                   |  |                                                  |

This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

| Otros Atributos                        |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Anti Estático                          | ASTM D257 |           |
| Pruebas Adicionales                    |           |           |
| Resistencia a la tensión - ASTM D751   |           |           |
| Kg/(Min.)                              | Urdimbre  | 31        |
|                                        | Trama     | 23        |
| Elongación a ruptura - ASTM D751       |           |           |
| %(Ave.)                                | Urdimbre  | 67        |
|                                        | Trama     | 138       |
| Resistencia a las puntadas - DIN 54301 |           |           |
| Kg/(Min.)                              | Urdimbre  | 3.0       |
|                                        | Trama     | 2.3       |
| Adhesión - ASTM D751                   |           |           |
| Kg/pulg(Min.)                          | Urdimbre  | 1.5       |
|                                        | Trama     | 1.5       |
| Solidez al roce I (CFFA - 7)           |           |           |
| -----                                  | Húmedo    | Excellent |
|                                        | Seco      | Excellent |

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.  
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.  
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.  
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier dato resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.  
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.  
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.