

Vinilcuero Jackson Cy-Rf

Diseño: TIPO CUERO

PROQUINAL
MIEMBRO DE
SPRADLING GROUP
COMMERCIAL SPECIFICATION

Información General		
Peso	660 ± 65 g/m²	
Ancho	1.40 m	
Longitud del rollo	40 m	
Composición	PVC	
Calibre	1.25 ± 0.18 mm	
Base Textil		
Descripción		
Peso	130 g/m² - ASTM D751	
Tipo	Poliester	
Propiedades Ignifugas		
FMVSS 302		IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2
NFPA 260 - Cover Fabric - Class I		UFAC Fabric - Class I
CAL TB 117-2013		

This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Otros Atributos		
Anti Estático	ASTM D-257	
Pruebas Adicionales		
Resistencia a la tensión - ASTM D-751		
Kgf(Min.)	Urdimbre	51
	Trama	26
Elongación a ruptura - ASTM D-751		
%(Ave.)	Urdimbre	67
	Trama	159
Resistencia a las puntadas - DIN 54301		
Kgf(Min.)	Urdimbre	5
	Trama	3.2
Adhesión - ASTM D-751		
Kgf/pulg(Min.)	Urdimbre	1,5
	Trama	1,5
Resistencia a la abrasión II - ASTM D-4157		
WYZENBEEK	50,000 cycles No appreciable wear	
Solidez al roce I (CFFA - 7)		
-----	Húmedo	Excellent
	Seco	Excellent
Solidez al roce II (AATCC 8)		
Min. - Max.	Húmedo	5 - 4/5
	Seco	5 - 4/5
Solidez a la luz		
Xenotest	AATCC TM 16-3 / NTC 1479 / CFFA-2 a I - Blue Wool	Cal≥7 1,000 Hours = Passes
Resistencia a bajas temperaturas		
CFFA-6a	-23 °C	

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.

Para una mejor experiencia, te recomendamos abrir el archivo directamente en un visor PDF, y no en el navegador.

Fecha: Mayo 7, 2019