

Información General		
Peso	660 ± 65 g/m²	
Ancho	1.40 m	
Laca		
Longitud del rollo	40 m	
Composición	PVC	
Calibre	1.20 ± 0.16 mm	
Base Textil		
Descripción		
Peso	130 g/m² - ASTM D751	
Tipo	Poliester	
Propiedades Ignifugas		
FMVSS 302		NFPA 260 - Cover Fabric - Class I
UFAC Fabric - Class I		CAL TB 117-2013

This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

Otros Atributos		
Anti Estático	ASTM D257	
Pruebas Adicionales		
Resistencia a la tensión - ASTM D751		
Kgf(Min.)	Urdimbre	51
	Trama	26
Elongación a ruptura - ASTM D751		
%(Ave.)	Urdimbre	67
	Trama	159
Resistencia a la rasgadura- Método Tongue - ASTM D751		
Kgf(Min.)	Urdimbre	2.5
	Trama	2.7
Resistencia a las puntadas - DIN 54301		
Kgf(Min.)	Urdimbre	5.0
	Trama	3.2
Adhesión - ASTM D751		
Kgf/pulg(Min.)	Urdimbre	1.5
	Trama	1.5
Resistencia a la abrasión II - ASTM D4157		
WYZENBEEK	100,000 cycles / Ciclos	4.0
Solidez al roce I (CFFA - 7)		
-----	Húmedo	4
	Seco	4
Solidez al roce II (AATCC 8)		
-----	Húmedo	4/5
	Seco	4/5
Solidez a la luz		
Xenotest	AATCC TM 16-3 / NTC 1479 / CFFA-2 a1 - Blue Wool	Cal≥7 1,000 Hours / Horas = Passes / P
Blocking		
CFFA-4	No.1 - No Blocking / No Adhesion	

Nota: Los datos corresponden a valores mínimos de un análisis estadístico. La información incluida en esta especificación está sujeta a cambios.
Los datos correspondientes a las características físicas del material son los resultados de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variación, por ello recomendamos a nuestros clientes a evaluar el material con respecto a sus necesidades y aplicaciones específica (s) antes de usarlo. Para obtener información adicional póngase en contacto con su proveedor.
Los términos y cualquier dato referido al funcionamiento típico de las pruebas que se indican, no deben ser interpretados o entendidos como el comportamiento de este material en condiciones reales de incendio.
Spradling group no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante de usos inadecuados, diferentes a los mencionados en la presente especificación.
Spradling group no garantiza colores exactos, pequeñas variaciones en la producción y las existencias pueden ocurrir.
Por esta razón no se recomienda la combinación de materiales de diferentes pedidos.Spradling group se reserva el derecho de cambiar la especificación sin previo aviso.